

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
30732-
2006

**ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ**

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01—96 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 23 ноября 2006 г. протокол № 30

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК(ИСО 3166)004- 97	Код страны по МК(ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование органа государственного управления строительством
Армения	AM	Министерство градостроительства
Казахстан	KZ	Казстройкомитет
Молдова	MO	Агентство строительства и развития территорий
Россия	RU	Росстрой
Таджикистан	TJ	Госстрой
Узбекистан	UZ	Госархитектстрой

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июня 2007 г. № 138-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30732—2006 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2008 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 30732—2001

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2007 ©
СТАНДАРТИНФОРМ. 2008
Переиздание (по состоянию на май 2008 г.)

4.15 На сгибах отводов допускаются отклонения осевых линий, превышающие указанные в таблице 4. при этом толщина изоляции отвода, измеренная в любой ее точке, должна быть не менее 15 мм.

4.16 Размеры фасонных изделий (кроме диаметров стальной трубы и оболочек) являются рекомендуемыми и определяются проектом. Диаметры стальной трубы и оболочки должны быть равны диаметрам прямой трубы.

Допускается изготавливать фасонные изделия, в том числе неподвижные и скользящие опоры, по нормативно-техническим документам проектной организации и предприятия-изготовителя, согласованным в установленном порядке.

Требования к материалу и толщине стальных патрубков должны соответствовать требованиям к материалу и толщине основного изделия.

4.17 Толщина теплоизоляции прямых участков фасонных изделий должна быть равна толщине теплоизоляции труб.

4.18 Рекомендуемые типы, конструкции и размеры изолированных фасонных изделий — по приложению В.

4.19 Расчетная масса одного метра изолированной трубы приведена в приложении Г.

4.20 В качестве запорной арматуры могут применяться шаровые краны или поворотные затворы с присоединительными концами под приварку.

4.21 Запорная арматура должна выдерживать испытательное давление и максимальные расчетные осевые напряжения, их герметичность должна быть не ниже класса А по ГОСТ 9544.

4.22 Для теплогидроизоляции стыков стальных труб между собой и с фасонными изделиями должны применяться стыковые соединения, отвечающие следующим требованиям:

- пенополиуретан и материалы оболочек стыков должны соответствовать требованиям раздела 5 настоящего стандарта. Заливку пенополиуретана в пространство стыка рекомендуется производить с помощью пенопакетов, заливочных машин и другими способами, обеспечивающими качественное перемешивание компонентов ППУ;

- конструкции оболочек стыков и их соединений с оболочками труб должны быть герметичными при давлении внутри стыкового пространства 0,05 МПа в течение 5 мин;

- долговечность стыков должна соответствовать долговечности трубопроводов и фасонных изделий (не менее 30 лет).

4.23 Трубопроводы тепловых сетей бесканальной прокладки могут комплектоваться стартовыми или осевыми сильфонными компенсаторами.

Теплоизоляция стартовых сильфонных компенсаторов выполняется при монтаже теплопроводов, осевых сильфонных компенсаторов — на предприятии-изготовителе.

Конструкция осевого сильфонного компенсатора должна обеспечивать его герметичность, исключающую попадание влаги в теплоизоляцию и на провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК).

4.24 Изолированные трубы и изделия должны быть оснащены проводниками СОДК.

4.25 Условное обозначение изолированной трубы должно состоять из сокращенного наименования материала трубы сталь — Ст. наружного диаметра и толщины стенки трубы в миллиметрах, типа изоляции для трубы с полиэтиленовой оболочкой (1 или 2). сокращенного наименования материала изоляционной конструкции (пенополиуретан — ППУ), защитной оболочки (полиэтиленовая оболочка — ПЭ. оцинкованная оболочка — ОЦ) и номера настоящего стандарта.

Пример условного обозначения стальной трубы наружным диаметром 57 мм. толщиной стенки 3 мм с изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке:

Труба Ст 57 х 3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732—2006

То же. в оцинкованной оболочке

Труба Ст 57 х 3-ППУ-ОУ ГОСТ30732—2006

То же. трубы, усиленной бандажами (Б)

Труба Ст57 х 3-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ30732—2006

5 Технические требования

5.1 Характеристики

Стальные трубы и фасонные изделия

5.1.1 Поверхность стальных труб и фасонных деталей должна быть высушена и очищена от масла, жира, ржавчины, окалины, пыли до степени очистки 3 в соответствии с ГОСТ 9.402. Допускается нанесение на трубы и фасонные изделия специальных антикоррозионных покрытий по [3], не нарушающих работы системы ОДК, а также использование фасонных штампованных деталей без дополнительной очистки поверхности.

5.1.2 Допускается изготавливать нестандартные стальные фасонные изделия и детали по нормативным документам.

5.1.3 Сварные швы на трубах и фасонных изделиях должны соответствовать требованиям [4].

Полиэтиленовые трубы-оболочки

5.1.4 Характеристики труб-оболочек должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5 — Характеристики полиэтиленовых (ПЭ) труб-оболочек

Показатель	Характеристика
Качество поверхности	Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб-оболочек не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. Цвет труб-оболочек — черный
Относительное удлинение при разрыве. %, не менее	350
Изменение длины труб-оболочек после прогрева при 110 °С. %, не более	3
Стойкость при температуре 80 °С и постоянном давлении. ч. не менее ¹	165 (при начальном напряжении в стенке трубы 4.6 МПа)
	1000 (при начальном напряжении в стенке трубы 4.0 МПа)
Стойкость при постоянной нагрузке растяжения 4.0 МПа при температуре 80 °С в водном растворе ПАВ. ч. не менее ¹	2000
¹ Показатель определяется одним из указанных методов.	

5.1.5 Сварные швы должны быть герметичными.

Стальные оболочки

При протечках пенополиуретана через шов стальных оболочек допускается их герметизация.

Тепловая изоляция труб и фасонных изделий

5.1.6 Характеристики тепловой изоляции труб и фасонных изделий и конструкции в целом должны соответствовать таблице 6.

Таблица 6 — Характеристики ЛЛУ и конструкции

Показатель	Характеристика
Плотность*, кг/м ³ , не менее	60
Прочность при сжатии при 10 %-ной деформации в радиальном направлении. МПа. не менее	0.3
Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин. % по объему, не более	10

Прочность на сдвиг в осевом направлении. МПа. не менее, при температуре (для труб с ПЭ оболочкой). (23 ± 2)*°C (140 ± 2) °C**	0.12 0.08
Теплопроводность при средней температуре 50 °C. Вт/м°C. не более	0.033
Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении. МПа. не менее, при температуре** (23 ± 2)*°C (140 ± 2) °C	0.2 0.13
Радиальная ползучесть теплоизоляции при температуре испытания 140 °C. мм. не более, в течение**: 100 ч 1000 ч	2.5 4.6
* Плотность среднего слоя изоляции. ** Определяется по требованию заказчика.	

5.1.7 Торцы тепловой изоляции труб и фасонных изделий могут иметь гидроизоляционное покрытие.

5.1.8 Пенополиуретан в разрезе должен иметь однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) размером более 1/3 толщины теплоизоляционного слоя не допускаются.

5.1.9 Под покровный слой тепловой изоляции труб диаметром до 426 мм включительно должны устанавливаться два проводника-индикатора из неизолированной мягкой меди марки ММ. сечением 1.5 мм² для оперативного контроля за состоянием пенополиуретановой изоляции и оболочки. Проводники должны располагаться параллельно оси трубы в плоскости одного сечения, проходя через центрирующие опоры или другие устройства на расстоянии (2012) мм от поверхности трубы и иметь необходимое предварительное натяжение. При верхнем положении продольного шва стальной трубы проводники должны находиться в положениях, соответствующих 3 и 9 ч.

Под покровный слой трубы диаметром 530 мм и более должны устанавливаться три проводника-индикатора в положениях, соответствующих 3.9 и 12 ч. Продольный шов стальной трубы должен располагаться в положении (12 ± 2) ч.

5.1.10 Электрическое сопротивление между стальной трубой и соединенными проводниками-индикаторами. стальной оболочкой и соединенными проводниками-индикаторами, должно быть не менее 100 МОм при испытательном напряжении не менее 500 В.

5.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

5.2.1 Для строительства тепловых сетей должны применяться новые стальные трубы длиной не более 12 м, диаметром от 32 до 1420 мм, толщиной стенки, указанной в проекте, и разрешенные к применению в соответствии с [5]. а также соответствующие требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. При температуре теплоносителя менее 115 °C или диаметре труб менее 76 мм допускается применение труб в соответствии с проектом, согласованным в установленном порядке.

5.2.2 Стальные отводы, тройники, переходы и другие фасонные изделия должны соответствовать требованиям [5], ГОСТ 17375. ГОСТ 17376. ГОСТ 17378 и ГОСТ 17380.

Изготовление отводов, тройников, переходов, неподвижных опор, патрубков компенсаторов из спирально-шовных труб не допускается.

5.2.3 Для изготовления полиэтиленовых труб-оболочек должны применяться композиции полиэтилена трубных марок не ниже ПЭ-80 по ГОСТ 18599. черного цвета (светостабилизированные 2 %—2,5 % сажи).

5.2.4 Трубы-оболочки из полиэтилена должны иметь маркировку с указанием типа материала и показателя текучести расплава (190 °С/5,0 кг) по ГОСТ 11645. При изготовлении фасонных частей сварка труб-оболочек должна производиться из одного типа материала в пределах одной или соседних групп по показателю текучести расплава. При этом разность показателей текучести расплава не должна превышать 0.5 г/10 мин.

5.2.5 В качестве покровного слоя используются тонколистовая сталь с оцинкованным покрытием I класса по ГОСТ 14918.

5.2.6 Для теплоизоляционного слоя должны использоваться жесткие ППУ, соответствующие требованиям разделов 1 и 5 настоящего стандарта.

5.2.7 Центрирующие опоры должны быть изготовлены из литевых марок полипропилена по ГОСТ 26996. полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338 или других полимерных материалов. Допускается изготовление комбинированных опор с опорной частью из полипропилена или полиэтилена и стягивающих поясов из металлической или полимерной ленты.

5.3 Маркировка

5.3.1 Изолированные трубы и изделия должны иметь маркировку, содержащую:

- условное обозначение изделия;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- номер партии;
- дату изготовления.

5.3.2 Маркировку наносят на поверхность оболочки на расстоянии не менее 200 мм от торца изоляции несмываемой водой контрастной краской с помощью трафарета вручную или штампом. Допускается наносить маркировку на бирку (этикетку, прикрепленную к стальной трубе или оболочке).

6 Требования безопасности

6.1 При изготовлении изолированных труб и фасонных изделий необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в технических условиях на применяемые материалы.

6.2 Основные требования безопасности технологических процессов, хранению и транспортированию химических веществ должны соответствовать ГОСТ 12.3.008.

6.3 Помещения, где проводятся работы по получению теплоизоляции из ППУ, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

6.4 При выполнении работ с изолированными трубами необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.3.038, [6] и [7].

6.5 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны — в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

6.6 Теплоизоляция из ППУ в защитной оболочке при нормальных условиях эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте с ней; применение теплоизоляции не требует специальных мер предосторожности. Класс опасности — 4 по ГОСТ 12.1.007.

6.7 Категория взрывоопасности производства — ВЗ по [8].

Материалы теплоизоляции относят к группе ГЗ и Г4 — по ГОСТ 30244.

6.8 К работе по нанесению теплоизоляции из ППУ, производству оцинкованных оболочек допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж и обучение по технике безопасности по утвержденной программе с последующими периодическими проверками знаний и имеющие доступ к самостоятельной работе.

6.9 Работы по производству теплоизоляции из ППУ (подготовка компонентов, подготовка труб и заливка композиции и др.) должны проводиться в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты (костюм из хлопчато-бумажной ткани, защитные очки, респиратор).

6.10 На участке по заливке пенополиуретана должны находиться средства для нейтрализации применяемых веществ (5-10 %-ный раствор аммиака, 5 %-ный раствор соляной кислоты), а также аптечка первой помощи с медикаментами (1.3 %-ный раствор поваренной соли, 5 %-ный раствор борной кислоты, 2 %-ный раствор питьевой соды, йод, бинт, вата, резиновый жгут).

6.11 Воздействие открытого пламени или искр на тепловую изоляцию подлине трубы и в торцевых сечениях не допускается.

6.12 Температура воспламенения пенополиуретана — от 550 °С до 600 °С. При горении из пенополиуретана выделяются высокотоксичные продукты. В случае возгорания пламя необходимо тушить в изолирующем противогазе. Тушение допускается производить любыми средствами пожаротушения.

7 Охрана окружающей среды

7.1 Для охраны атмосферного воздуха должен быть организован контроль за соблюдением предельнодопустимых выбросов компонентов ППУ по ГОСТ 17.2.3.02.

7.2 Промышленные отходы при производстве теплоизоляции из ППУ подлежат утилизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами [9]. Неутилизированные компоненты для производства теплоизоляции из ППУ (полиол и полиизоцианат) подлежат вывозу и захоронению по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

7.3 Допускается отходы ППУ утилизировать на общих свалках.

8 Правила приемки

8.1 Изолированные трубы и фасонные изделия должны быть приняты отделом технического контроля или подразделениями предприятия-изготовителя, выполняющими аналогичные функции.

8.2 Трубы и фасонные изделия принимают партиями. Партией считают число труб или фасонных изделий, изготовленных за 24 ч или не более 100 шт. труб или фасонных изделий из сырья одной марки и партии на одной технологической линии, сопровождаемых одним документом о качестве.

8.3 Каждую партию труб и фасонных изделий сопровождают документом качества, который должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение изделия;
- номер партии и дату изготовления;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества продукции требованиям настоящего стандарта;

- отметку отдела технического контроля.

8.4 Для проверки соответствия изолированных труб и фасонных изделий требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 — Приемосдаточные и периодические испытания, проводимые для проверки соответствия изолированных труб и фасонных изделий требованиям настоящего стандарта

Показатель	Номер пункта, подпункта		вид испытаний		Объем выборки из партии	Периодичность испытаний
	Технические требования	Методы испытаний	Приемосдаточные	Периодические		
Качество поверхности и маркировка	5.1.4, 5.2.1	9.8	♦	—	100 %	Каждая партия
Основные размеры	4.2—4.5. 4.7. 4.8, 4.12.4.13	9.4. 9.5. 96.9.7	♦	—	3 шт.	Каждая партия
Отклонения осевых линий	4.14	9.8	4	—	3 шт.	Каждая партия
Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки	5.1.4	9.15	—	•	3 шт.	Один раз в квартал
Стойкость полиэтиленовой оболочки при температуре 80 °С и постоянном внутреннем давлении или стойкость при постоянной нагрузке растяжения при 80 °С в водном растворе поверхностно-активных веществ (ПАВ)	5.1.4	9.22		*	3 шт.	При смене марки ПЭ
Изменение длины трубы-оболочки после нагрева	5.1.4	9.16	—	♦	3 шт.	Один раз в квартал
Плотность среднего слоя пенополиуретана	5.1.6	9.10	♦	—	3 шт.	Каждая партия

Окончание таблицы 7

Показатель	Номер пункта, подпункта		Вид испытаний		Объем выборки из партии	Периодичность испытаний
	Технические требования	Методы испытаний	Приемо* сдаточные	Периодические		
Прочность пенополиуретана при сжатии 10 %-ной деформации в радиальном направлении	5.1.6	9.10	♦	—	3 шт.	Каждая партия
Водопоглощение пенополиуретана (при кипячении)	5.1.6	9.14	—	♦	3 шт.	Один раз в квартал
Теплопроводность пенополиуретана при 50 °С	5.1.6	9.11	—	♦	3 шт.	Один раз в квартал
Прочность на сдвиг в осевом направлении при температуре: (23 ± 2) ^а С;* (140 г 2)	5.1.6	9.17			3 шт.	Один раз в квартал По требованию заказчика
	5.1.6	9.18				
Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении. МПа. не менее, при температуре": (23 ± 2) ^а С; (140 ± 2) X	5.1.6	9.19			3 шт.	По требованию заказчика
	5.1.6	9.20				
Радиальная ползучесть изоляции при температуре 140 °С**	5.1.6	9.21	—	4	3 шт.	По требованию заказчика
Электрическое сопротивление между стальной трубой и проводниками-индикаторами и между стальной оболочкой и проводниками, целостность проводников	5.1.10	9.23	♦		100 %	Все изделия

* Определяют для труб и изделий в полиэтиленовой оболочке. ** Определяют по требованию заказчика.

Примечание — Знак «♦» означает, что испытания проводят, знак «—» — не проводят.

8.5 Для проведения испытаний изолированные трубы и фасонные изделия отбирают из партии методом случайной отбора по ГОСТ 18321 или равномерно в течение всего процесса производства.

8.6 При соответствии продукции требованиям настоящего стандарта партию считают принятой. При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку поэтому показателю на удвоенном числе образцов, отобранных из той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия изделий приемке не подлежит.

8.7 При изготовлении первой промышленной партии с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции проводят квалификационные испытания по всем показателям, предусмотренным настоящим стандартом.

8.8 При изменении конструкции или технологии изготовления труб и изделий, а также сырьевых материалов, проводят типовые испытания по всем показателям, предусмотренным настоящим стандартом.

9 Методы испытаний

9.1 Входной контроль сырья, материалов, покупных изделий проводят на основании сопроводительных документов.

9.2 Испытания образцов изолированных труб и фасонных изделий следует проводить не ранее чем через 24 ч после изготовления.

9.3 Качество поверхности и маркировку проверяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением контролируемого изделия с образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

9.4 Контроль геометрических размеров: наружный диаметр, длину неизолированных концов труб и фасонных элементов, длину и толщину оболочки, длину трубы измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166. линейкой по ГОСТ 427. рулеткой по ГОСТ 7502. Допускается применять другие измерительные инструменты, обеспечивающие соответствующую точность измерения.

9.5 Измеряют длину окружности изолированной трубы по наружной поверхности в трех местах оболочки на расстоянии не менее 500 мм от торца изоляции и наружный диаметр изолированной трубы D , мм. рассчитывают по формуле

$$D = \frac{P - 2A_0 - Q_2}{\pi} \quad (1)$$

где P — длина окружности трубы с изоляцией, мм;

d_r — толщина ленты рулетки, мм;

0,2 — погрешность при измерении периметра при совмещении делений рулетки, мм.

9.6 Толщину стенки трубы-оболочки измеряют в четырех точках равномерно распределенных по окружности торца.

9.7 Длину трубы-оболочки, стальной трубы и неизолированных концов трубы измеряют с точностью до 5 мм по наружной поверхности труб вдоль их оси.

9.8 Отклонение осевой линии стальной трубы от оси оболочки A , мм. определяют измерением расстояний от наружной поверхности трубы-оболочки до поверхности стальной трубы в положениях 12; 6; 9; 3 ч и вычисляют по формуле

$$A = \frac{\Delta_x + \Delta_y}{2} \quad (2)$$

$$\text{где } \Delta_x = \frac{(t_9 - t_3)}{2};$$

$$\Delta_y = \frac{(t_{12} - t_6)}{2};$$

t_9, t_3 — расстояния от верхнего края трубы-оболочки до поверхности стальной трубы, измеренной в положениях 12; 6; 9; 3 ч соответственно.

Измерения проводят не менее чем в трех точках подлине трубы-оболочки.

9.9 Герметичность сварных швов трубы-оболочки после заполнения ППУ проверяют визуально без применения увеличительных приборов по всей длине.

9.10 Плотность ППУ определяют по ГОСТ 17177 или ГОСТ 409; прочность на сжатие при 10 %-ной деформации в радиальном направлении — по ГОСТ 17177 или ГОСТ 23206 на образцах, размеры которых указаны ниже.

С обеих сторон трубы на расстоянии не менее 0,5 м от концов изоляции и не менее 0,1 м — фасонного изделия вырезают фрагменты теплоизоляционного слоя с защитной оболочкой.

Образцы для испытаний вырезают из фрагментов теплоизоляционного слоя так, чтобы их высота совпадала с радиальным направлением к оси трубы (на расстоянии 3—5 мм от поверхности стальной трубы и оболочки).

Образцы должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда размером 30 x 30 x l мм или цилиндра диаметром 30 мм и длиной l , где l — максимально достижимая длина в радиальном направлении, но не более 50 мм.

Число образцов должно быть не менее трех, вырезанных из каждой трубы и фасонного изделия.

Допускается восстановление теплоизолированных труб и изделий в местах отбора контрольных образцов с сохранением всех свойств ППУ и оболочки.

9.11 Теплопроводность ППУ определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 30256. При невозможности вырезания образцов требуемых размеров из теплоизоляции трубы или фасонного изделия допускается их изготовление в форме при условии получения образцов плотностью, равной плотности ППУ на трубе или изделии. Определение теплопроводности допускается проводить методом «трубы» (см. приложение Д).

9.12 Перед проведением испытаний образцы ППУ кондиционируют при комнатной температуре в течение времени, указанного в технических условиях на конкретную композицию. Образцы полиэтилена кондиционируют при комнатной температуре в течение 2 ч.

9.13 Образцы ППУ должны иметь равномерную мелкоячеистую структуру. Наличие трещин, пустот, посторонних примесей и т. п. не допускается.

9.14 Водопоглощение ППУ определяют следующим образом.

Образец для испытаний изготавливают по 9.10. Массу образца ППУ m_0 определяют с точностью до 0,01 г, объем образца U_0 — с точностью до 0,1 см³ на пяти образцах следующим образом. Образец выдерживают в течение 90 мин в кипящей дистиллированной воде, а затем в воде с температурой 20 °С в течение 60 мин. После истечения указанного времени с образца фильтровальной бумагой или мягкой тканью удаляют капли воды и определяют массу m_f с точностью до 0,01 г. Водопоглощение ППУ W , %, определяют по формуле

$$W = \frac{m_f - m_0}{U_0 \rho} \quad (3)$$

где ρ — плотность воды, г/см³;

m_0 — первоначальная масса образца, г;

m_f — масса образца после выдерживания в кипящей воде, г;

U_0 — объем образца, см³.

За результат измерений принимают среднеарифметическое значение водопоглощения трех образцов.

9.15 Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки определяют по ГОСТ 18599 со следующими дополнениями.

Толщина образца-лопатки должна быть равна толщине стенки трубы-оболочки. Образцы-лопатки вырезают из отрезков труб-оболочек так, чтобы ось образца-лопатки была параллельна образующей трубы. Испытания проводят при скорости перемещения захватов разрывной машины 50 мм/мин.

9.16 Изменение длины полиэтиленовой трубы-оболочки после нагрева при 110 °С и выдержки в течение 1 ч определяют по ГОСТ 27078 и ГОСТ 18599.

9.17 Прочность на сдвиг в осевом направлении определяют при температуре (23 ± 2) °С на образце, отрезанном под прямым углом к оси стальной трубы, длина которого составляет 2,5 % толщины изоляции, но не менее 200 мм (см. рисунок 2). К образцу прикладывают осевую нагрузку со скоростью 5 мм/мин *10 %. фиксируют осевую нагрузку при разрушении и рассчитывают прочность сдвига. За результат принимают среднеарифметическое значение трех измерений.


Прочность в осевом направлении $F_{акс}$, МПа, рассчитывают по формуле

$$F_{акс} = F_{ос} / (L \cdot d) \quad (4)$$

где $F_{ос}$ — осевая нагрузка, Н;

L — длина образца, мм;

d — наружный диаметр трубы, мм.



1 — стальная труба; 2 — труба-оболочка из полиэтилена; 3 — изоляция из ППУ; 4 — направляющее кольцо; 5 — плита основания машины для испытания; a — толщина изоляции

Рисунок 2 — Схема определения прочности изоляции на сдвиг в осевом направлении

9.18 Прочность на сдвиг в осевом направлении при температуре (140 ± 2) °С определяют по 9.17 при нагреве стальной трубы в течение 30 мин до 140 °С и выдержке ее при этой температуре в течение 30 мин.


9.19 Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении при температуре (23 ± 2) °С определяют на отдельно изготовленном образце или на фрагменте изолированной трубы, из которой выделяют поперечными разрезами до стальной трубы слой тепловой изоляции длиной, равной 0,75 диаметра стальной трубы, но не менее

100 мм (см. рисунок 3).

К полиэтиленовой оболочке трубы прилагают тангенциальную нагрузку с помощью двух рычагов длиной 1000 мм, расположенных соосно горизонтально с двух сторон оболочки. Скорость приложения нагрузки к концам рычагов должна быть 25 мм/мин.

Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении $\tau_{\text{таи}}$, МПа, рассчитывают по формуле

где $G_{\text{тли}}$ — тангенциальная нагрузка, Н; L — длина образца, мм;
 d — наружный диаметр трубы, мм; l — длина рычага, мм.



1 — стальная труба. 2 — изоляция из ППУ. 3 — труба оболочка из полиэтилена; 4 — хомуток. 5 — рычаг. 6 — неподвижная опора

Рисунок 3 — Схема определения прочности изоляции на сдвиг в тангенциальном направлении

9.20 Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении при температуре $(140 \pm 12)^\circ\text{C}$ определяют в соответствии с 9.19 на образцах изолированных труб длиной 3 м не менее чем на трех выделенных участках тепловой изоляции, расположенных на расстоянии не менее 1 м от торцов тепловой изоляции. По трубе пропускают теплоноситель с температурой 170°C в течение 1450 ч, затем температуру теплоносителя снижают до 140°C и после выдержки в течение 1 сут определяют значение прочности по 9.19.


9.21 Значение радиальной ползучести тепловой изоляции труб (см. рисунок 4) определяют на трех образцах диаметром стальной трубы 57 мм, наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 125 мм и длиной теплоизоляции 250 мм на выделенном поперечными разрезами фрагменте тепловой изоляции длиной 100 мм,

Свободные от тепловой изоляции концы стальных труб должны опираться на скользящие опоры в соответствии с рисунком 4.

По образцам пропускают теплоноситель с температурой $(140 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 7 сут. после чего к фрагменту изоляции прилагают вертикальную нагрузку $(1,51 \pm 0,01)$ кН (см. рисунок 4).

Радиальную ползучесть тепловой изоляции измеряют в верхней части середины фрагмента до начала нагрузки (исходное значение) и в период воздействия нагрузки через 100 и 1000 ч.

Измерения проводят индикатором часового типа с точностью до 0,05 мм.



1 — стальная труба, 2 — индикатор; 3 — труба-оболочка из полиэтилена и изоляция из ППУ;
4 — приспособление для приложения нагрузки, 5 — опора

Рисунок 4 — Схема определения радиальной ползучести изоляции

Радиальную ползучесть тепловой изоляции определяют как среднеарифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

9.22 Стойкость полиэтиленовой оболочки к внутреннему давлению при температуре 80 °С определяют для труб диаметром до 159 мм на образцах трубы-оболочки по ГОСТ 24157.

Определение стойкости полиэтиленовой оболочки к разрушению при постоянной нагрузке растяжения при температуре 80 °С проводят на образцах-лопатках по ГОСТ 11262 или ГОСТ 18599, вырезанных в продольном направлении в одном поперечном сечении. Число образцов должно быть не менее шести. Испытание проводят при постоянной нагрузке растяжения 11 %, создающей напряжение в стенке образца 4,0 МПа при температуре (80 ± 1) °С в 2 %-ном водном растворе поверхностно-активного вещества (ПАВ). Для предотвращения выпадения ПАВ в осадок и для обеспечения однородности среды в течение всего времени испытания раствор должен перемешиваться. Время проведения испытаний должно фиксироваться с точностью 11 ч. Полиэтиленовая труба-оболочка считается выдержавшей испытание, если по истечении 2000 ч нагружения не разрушился ни один из образцов.

9.23 Электрическое сопротивление сигнальных проводников изолированных труб и фасонных изделий определяют мегаомметром с испытательным напряжением не менее 500 В.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Изолированные трубы и фасонные изделия перевозят автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность изоляции и исключая возникновение продольного прогиба.

10.2 Погрузочно-разгрузочные работы осуществляют в интервале температур, указанных для проведения строительно-монтажных работ, но не ниже:

- минус 18 °С — для труб с полиэтиленовой трубой-оболочкой;
- минус 50 °С — для труб со стальной защитной оболочкой.

По согласованию с заказчиком при применении специальных марок полиэтиленовых оболочек и при обеспечении сохранности изолированных труб и фасонных изделий допускается работа при более низких температурах.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Основные параметры и размеры	3
5	Технические требования	8
6	Требования безопасности	10
7	Охрана окружающей среды	11
8	Правила приемки	11
9	Методы испытаний	12
10	Транспортирование и хранение	16
11	Гарантии предприятия-изготовителя	17
	Приложение А (справочное) Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха различных климатических зон	18
	Приложение Б (рекомендуемое) Определение толщины пенополиуретановой теплоизоляции стальных труб при бесканальной прокладке тепловых сетей в различных климатических зонах	20
	Приложение В (рекомендуемое) Сортамент фасонных изделий	23
	Приложение Г (справочное) Расчетная масса одного метра изолированной трубы	41
	Приложение Д (рекомендуемое) Определение теплопроводности методом «трубы»	42
	Библиография	43

10.3 Для погрузки и разгрузки изолированных труб и фасонных изделий следует применять специальные траверсы и мягкие полотенца шириной 50—200 мм. Не допускается использовать цепи, канаты и другие грузозахватные устройства, вызывающие повреждение изоляции.

Для изолированных труб диаметром более 108 мм допускается использование торцевых захватов со специальными траверсами.

10.4 Строго запрещается сбрасывание, скатывание, соударение труб и фасонных изделий и волочение по земле.

10.5 Транспортные средства должны быть оборудованы для перевозки изолированных труб и фасонных изделий. Укладку изолированных труб и фасонных изделий в транспортные средства необходимо производить ровными рядами на инвентарные щиты и прокладки, не допуская перехлестов и повреждений. В качестве амортизатора между трубами с целью исключения повреждения покрытия допускается использовать поролон, резину и т. п.

Раскатывание нижнего ряда труб при транспортировании не допускается.

10.6 Изолированные трубы и фасонные изделия должны храниться на ровных горизонтальных площадках, очищенных от камней и других посторонних предметов, которые могут привести к повреждению полиэтиленовой оболочки.

10.7 Складирование изолированных труб производят штабелями высотой не более 2 м для труб с диаметром оболочки до 630 мм включительно, не более трех рядов — для труб диаметром оболочки 710—800 мм и не более двух рядов — для труб диаметром оболочки 900 мм и выше. Для предотвращения раскатывания труб в штабелях должны быть установлены боковые опоры. Допускается укладка труб меньшего диаметра на трубы большего диаметра.

10.8 Фасонные изделия хранят рассортированными по видам и диаметрам специально оборудованных для них местах.

10.9 Изолированные трубы и фасонные изделия при хранении более двух недель на открытом воздухе должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей (в тени, под навесом или покрыты рулонными материалами). Торцы стальных труб могут быть защищены от проникновения влаги и посторонних включений.

10.10 На строительных площадках изолированные трубы следует укладывать на песчаные подушки шириной не более 1,2 м и высотой не менее 300 мм, отсыпанные перпендикулярно к длине труб, под концы и середину трубы. Для предупреждения попадания воды в теплоизоляционный слой с торцов трубы крайние песчаные подушки располагают на расстоянии около 1 м от концов ее оболочки.

10.11 Складирование, хранение и монтаж труб и фасонных изделий в местах, подверженных затоплению водой, не допускается. Положение фасонных изделий при хранении должно исключать скопление атмосферных осадков на торцах изоляции.

11 Гарантии предприятия-изготовителя

11.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие изолированных труб и фасонных изделий требованиям настоящего стандарта.

11.2 Гарантийный срок хранения изолированных труб и фасонных изделий — два года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации — пять лет со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

Приложение А
(справочное)

Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима
от температуры воздуха различных климатических зон

А.1 При задании температурного режима тепловых сетей необходимо воспроизвести максимальные значения температуры теплоносителя, возможные условия эксплуатации тепловых сетей в соответствии с температурным графиком теплоносителя. Поскольку в настоящее время подавляющее большинство тепловых сетей работает по графику 150 °С—70 °С, то максимальное значение температуры должно быть принято для этого типа графика. Продолжительность испытаний при максимальной температуре должна соответствовать продолжительности стояния расчетной температуры для отопления и может быть принята по длительности поддержания максимальной температуры воды для средней полосы Европейской части страны — по таблице А.1. Юга — по таблице А.2. Сибири — по таблице А.3. Дальнего Востока — по таблице А.4.

Таблица А.1 — Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха — Европейская часть

Температура наружного воздуха, °С	Температура теплоносителя, °С		Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, ч	
	Падающий трубопровод	Обратный теплопровод	За 1 год	За 30 лет
Ниже -35.0	150	70	11	330
-34,9+30.0	150 + 147.2	70+69.1	49	1470
-29.9 +25.0	147.2 + 133.7	69.1 +64.6	130	3900
-24.9 +20.0	133.7 + 120.0	64.6 + 59.8	332	9960
-19.9 ±15.0	120.0 + 105.9	59.8 +55.0	593	17790
-14.9 + 10.0	105.9 ±91,7	55.0+49.8	940	28200
-9.9 +5.0	91.7 + 77.1	49.8+44.5	1238	37140
-4.9 +0	77.1-70	44.5 ±41	3408	102240
*0.1 +8.0	70	41	384	11520

Таблица А.2 — Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха — Юг

Температура наружного воздуха, °С	Температура теплоносителя, °С		Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, м	
	Подающий трубопровод	Обратный теплопровод	За 1 год	За 30 лет
Ниже -25.0	147,2 + 133.7	69.1 +64.6	5	150
-24.9 +20.0	133.7 + 120.0	64.6-59.8	41	1230
-19.9 ±15.0	120.0 +105.9	59.8+55.0	178	5340
-14.9+10.0	105.9 ±91,7	55.0+49.8	494	14820
-9.9+5.0	91.7*77.1	49.8 -44.5	1130	33900
-4.9 +0	77,1+ 70	44.5 ±41	2720	81600
♦ 0.1 +8.0	70	41	4200	126000

Таблица А.3 — Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха — Сибирь

Температура наружного воздуха, °С	Температура теплоносителя, °С		Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, ч	
	Подающий трубопровод	Обратный теплопровод	За 1 год	За 30 лет
Ниже -40 °С	150	70	25	750
-39.9 - 35.0	150	70	105	3150
-34.9 - 30.0	150-147.2	70-69.1	282	8460
-29.9 - 25.0	147.2 +133,7	69.1 -64.6	6 00	18000
-24.9 - 20.0	133.7 +120.0	64.6 -59,8	1065	31950
-19.9 - 15.0	120.0 + 105,9	59.8 +55.0	10660	319800
-14.9+10.0	105.9+91,7	55.0 + 49.8	2390	71700
-9.9 -5,0	91.7+77.1	49.8 -44.5	3140	94200
-4.9*0	77.1 +70	44.5 +4 1	4130	123900
+0.1 +8.0	70	41	5430	162900

Таблица А.4 — Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха — Дальний Восток

Температура наружного воздуха, °С	Температура теплоносителя, °С		Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, ч	
	Подающий трубопровод	Обратный теплопровод	За 1 год	За 30 лет
Ниже -35,0	150	70	2	ВО
-34.9 -30.0	150 -147.2	70-69.1	53	1590
-29.9-25.0	147.2 + 133,7	69.1 +64.6	348	10440
-24.9-20.0	133.7 +120,0	64.6 -г 59.8	1050	31500
-19.9-15.0	120.0 + 105,9	59.8 +55.0	1880	56400
-14.9-10.0	105.9-91.7	55.0 -49.8	2600	78000
-9.9 + 5.0	91.7 +77.1	49.8 -44.5	3240	97200
-4.9-0	77.1 +70	44,5 + 41	3900	117000
♦0.1 *8.0	70	41	4920	147600

А.2 При приведенных температурных режимах срок службы изолированных труб и фасонных изделий должен быть не менее 30 лет.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Определение толщины пенополиуретановой теплоизоляции стальных труб
при бесканальной прокладке тепловых сетей в различных климатических зонах

Б. 1 Пример расчета толщины тепловой изоляции труб при бесканальной прокладке тепловых сетей приведен для климатических зон, указанных в приложении А. Для других климатических зон расчет проводят аналогично с применением местных расчетных характеристик.

Б.2 Толщину ППУ изоляции стальных труб для бесканальной прокладки тепловых сетей рассчитывают по (1) с использованием нормированной плотности теплового потока.

Б.3 В качестве расчетных значений плотности теплового потока через поверхность изоляции трубопроводов бесканальной прокладки приняты данные, приведенные в (1).

Б.4 В соответствии с рекомендациями (11 за расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах принимают средние температуры за год (см. таблицу Б.1).

Таблица Б.1— Средние расчетные температурные режимы

Трубопровод	Средние расчетные температурные режимы. °С	
	95-70	150—70
Подающий	65	90
Обратный	50	50

Б.5 В качестве расчетной температуры окружающей среды принимают среднюю температуру наружного воздуха за год, так как при определении толщины ППУ значение заглубления верха теплоизоляционной конструкции трубопроводов принимают равной 0.7 м и менее (по действующим нормативным документам на тепловую изоляцию трубопроводов).

Б.6 Среднегодовые температуры наружного воздуха в зависимости от района строительства — по (10).

Б.7 За преобладающий вид грунта принимают суглинок со средним влагосодержанием 0.27 кг/кг. На основании этих данных в качестве значения расчетной теплопроводности грунта принимают 1.86 Вт/м⁻⁴С. а в качестве значения расчетной теплопроводности пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена — 0,033 Вт/м °С.

Б.8 Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ для различных районов строительства представлены в таблице Б.2.

Б.9 На основании этих данных, с учетом размеров полиэтиленовых труб-оболочек определяют толщину пенополиуретановой изоляции промышленных конструкций теплопроводов для бесканальной прокладки тепловых сетей.

Таблица Б.2 — Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ для различных районов

В миллиметрах

Наружный диаметр труб	Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ / наружный диаметр оболочек						
	Европейские районы			Урал	Западная Сибирь	Восточная Сибирь	Дальний Восток
	Юг	Центр	Север				
57	31.5/125	31.5/125	31.5/125	31.5/125	31.5/125	38,5/140	31.5/125
76	29/140	29/140	39/160	39/160	39/160	39/160	39/160
89	32.5/160	32.5/160	42.5/180	42.5/180	42.5/180	42,5/180	42.5/180
108	33/180	33/180	43/200	43/200	43/200	43/200	43/200
133	42.5/225	42.5/225	42.5/225*	42.5/225	42.5/225	54.5/250	42,5/225
159	41.5/250	41.5/250	55.5/280	41.5/250'	55,5/280	55,5/280	55,5/280

Окончание таблицы Б.2

В миллиметрах

Наружный диаметр труб	Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ > наружный диаметр оболочек						
	Европейские районы			Урал	Западная Сибирь	Восточная Сибирь	Дальний Восток
	Юг	Центр	Север				
219	42/315	62/355	62/355	62/355	62/355	62/355	62/355
273	57/400	57/400	57/400"	57/400	57/400"	81.5/450	57/400
325	55.5/450	55.5/450	79,5/500	55,5/450*	79.5/500	79.5/500	79.5/500
426	58.2/560	58.2/560"	92.4/630	92,4/630	92.4/630	92.4/630	92.4/630
530	79/710	79/710	79/710	79/710	79/710	79/710	79/710
630	72.5/800	72.5/800	72,5/800"	72.5/800	72,5/800	72.5/800	72.5/800
720	76/900	76/900	76/900	76/900	76/900	76/900"	76/900
820	72.5/1000	72.5/1000	122,5/1100	72.5/1000	72,5/1000"	122.5/1100	72.5/1000"
920	74,5/1100	74.5/1100	120.5/1200	74.5/1100	74.5/1100*	120.5/1200	74.5/1100-
1020	70,5/1200	70.5/1200"	••	70,5/1200"	••	••	••
1220	79.0/1425	79,0/1425	••	79/1400*	••	••	••
1420	90.0/1600	90.0/1600	••	90.0/1600*	••	••	••

- Толщина теплоизоляции труб принята менее расчетной по условиям нормированных теплопотерь.
- Толщину теплоизоляции труб определяют по нестандартному наружному диаметру полиэтиленовой оболочки.

6.10 Рекомендации по применению изолированных труб типов 1 (стандартный) и 2 (усиленный) в зависимости от климатических районов строительства тепловых сетей приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 — Рекомендации по применению изолированных труб

И наружный диаметр стальной трубы d, мм	Тип изолированных труб по толщине изоляции (см. таблицу 1)	Рекомендации по применению изолированных труб
57	1	Европейский район — Юг. Центр. Север. Урал; Западная Сибирь; Дальний восток; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Восточная Сибирь
76	1	Европейский район — Юг. Центр. Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Европейский район — Север; Урал; Западная Сибирь. Восточная Сибирь; Дальний Восток
89	1	Европейский район — Юг. Центр; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Европейский район — Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток
108	1	Европейский район — Юг. Центр. Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Европейский район — Север. Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток
133	1	Европейский район — Юг. Центр; Север. Урал; Западная Сибирь. Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Восточная Сибирь

Окончание таблицы Б.3

Наружный диаметр стальной трубы d, мм	Тип изолированных труб по толщине изоляции {см таблицу 1)	Рекомендации по применению изолированных труб
159	1	Европейский район — Юг. Центр; Урал; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Европейский район — Север; Западная Сибирь. Восточная Сибирь; Дальний Восток
219	1	Европейский район — Центр
	2	Европейский район — Центр; Север: Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
273	1	Европейский район — Юг. Центр; Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток
	2	Восточная Сибирь
325	1	Европейский район — Юг. Центр; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь (Юг. Центр); Дальний Восток
	2	Европейский район — Север; Западная Сибирь; Восточная Сибирь. Дальний Восток
426	1	Европейский район — Юг. Центр; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Европейский район — Север; Урал; Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток
530	1	Все районы
630	1	Все районы
720	1	Все районы
820	1	Европейский район — Юг. Центр; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток
	2	Европейский район
920	1	Европейский район — Юг. Центр; Урал; Западная Сибирь. Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
	2	Европейский район — Север. Восточная Сибирь
1020*	1	Европейский район — Юг. Центр; Север; Урал; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
1220*	1	Европейский район — Юг. Центр; Север; Урал; Восточная Сибирь (Юг. Центр)
1420'	1	Европейский район — Юг. Центр; Север; Урал; Восточная Сибирь (Юг. Центр)


* Стальные трубы диаметром 1020, 1220 и 1420 мм могут быть применены на севере Европейского района, в Западной и Восточной Сибири и Дальнем Востоке при условии использования полиэтиленовой оболочки нестандартного наружного диаметра.

Приложение В
(рекомендуемое)

Сортамент фасонных изделий

В.1 Отвод

В.1.1 Конструкция и размеры отвода должны соответствовать рисунку В.1 и таблице В.1.



1 — стальная труба; 2 — изоляция из ППУ; 3 — оболочка; 4 — центрирующая опора. 5 — стальной отвод; 6 — электро-
изоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой); 7 — проводник-индикатор системы ОДК (показан условно)

Рисунок В.1 — Отвод

Таблица В.1 — Отвод

В миллиметрах

Наружный диаметр стального отвода d	Наружный диаметр изоляции			Угол α-			
	по полиэтиленовой оболочке O		по металлической оболочке O	BO*	60'	4в*	30'
	Тип 1	Тип 2	Тип 1	L			
32	125	—	125	1000	1000	1000	1000
38	125	—	125				
45	125	—	125				
57	125	140	140				
76	140	160	160				
89	160	180	180				
108	180	200	200				
133	225	250	225				
159	250	280	250				
219	315	355	315				
273	400	450	400				
325	450	500	450	1050	860	786	720
426	560	630	560	1100	889	807	734
530	710	—	675	1200	946	848	761
630	800		775	1200	945	848	761
				1280*	1014*	91Г	819'
720***	900	—	875	1370*	1066*	948 ^e	843*
820—	1000	1100	975	1470*	1073*	990'	820*
920	1100	1200	1075	1570*	1132*	1032*	846'
1020	1200	—	1175	1620*	1189*	1022*	874*
1220	1425	—	1375	1820*	1304*	1105*	927*
1420	1600	—	1575	2020*	1420*	1188*	980-


- Сварные отводы.
- Допускается изготовление отводов с другими углами.
- Допускается изготовление крутоизогнутых отводов по ГОСТ 17375.

В.1.2 Пример условного обозначения отвода 90° диаметром 57 мм. толщиной стенки 3мм с тепловой изоляцией типа 1:

Отвод Ст 57 ж 3-90°- 1-ПГ)У-ЛЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

В.2 Переход

В.2.1 Конструкция и размеры перехода должны соответствовать рисунку В.2 и таблице 8.2.



1 — стальная труба; 2 — электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой); 3 — оболочка; 4 — изоляция из ППУ; 5 — центрирующая опора; 6 — проводник—индикатор системы ОДК (показан условно)

Рисунок В.2 — Переход

В.2.2 Пример условного обозначения стального перехода диаметром 89—76 мм с изоляцией типа 2:

Переход Ст 89-76-2-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

Таблица 82 — Переход

8 миллиметрах

	32	38	45	67	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	720	820	920	1020	1223
45	X																			
57		X	X																	
76		X	X	X																
89			X	X	X															
108				X	X	X														
133				X	X	X	X													
159				X	X	X	X	X												
219				X	X	X	X	X	X											
273							X	X	X	X										
325							X	X	X	X	X									
426									X	X	X	X								
530											X	X	X							
630												X	X	X						
720													X	X	X					
820													X	X	X	X				
920														X	X	X	X			
1020														X	X	X	X	X		
1220															2390	2165	1945	1720	X	
1420																2550	2400	2186	1900	X

При мече ии о — Знак «X» — длина изделия равна 1500 мм

Введение

Целью разработки настоящего стандарта является пересмотр межгосударственного стандарта ГОСТ 30732—2001 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия».

Стандарт на трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитным покрытием разработан с учетом следующих европейских стандартов, разработанных Европейским комитетом по стандартизации (CEN):

EN 253—2003 Трубы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы сборных труб для подземных сетей горячей воды. Трубы, состоящие из стальных труб, полиуретановой теплоизоляции и внешней оболочки из полиэтилена:


EN 448—2003 Трубы централизованного теплоснабжения. Сборная арматура из стальных разводящих труб с пенополиуретановой теплоизоляцией и наружной оболочкой из полиэтилена.

В.3 Тройник

В.3.1 Конструкция и размеры тройника должны соответствовать рисунку В.3 и таблице В.3.

Пример условного обозначения тройника диаметром 57—57 мм с изоляцией типа 1: *Тройник Ст 57-57-1-ПГУ-ПЗ(ОЦ)*

ГОСТ30732— 2006




1 — оболочка; 2 — изоляция из пенополиуретана, 3 — центрирующая опора. 4 — проводник— индикатор системы ОДК;
5 — стальная труба

Рисунок В.3 — Тройник

В.4 Тройниковое ответвление

В.4.1 Конструкция и размеры тройникового ответвления должны соответствовать рисунку В.4 и таблицам В.4 и В.5.



1 — стальной отвод; 2 — оболочка. 3 — проводник—индикатор системы ОДК; 4 — изоляция из пенополиуретана,
5 — электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой); 6 — центрирующая опора

Рисунок В.4 — Тройниковое ответвление

В.4.2 Пример условного обозначения тройникового ответвления диаметром 426—219 мм с изоляцией типа 1:

Тройниковое ответвление Ст 426-219-1 ППУ-ЛЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

° Таблица В 4 — Тройниковое ответвление

В миллиметрах

a2	Ч,	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	720	820	920	1020	1220	1420	
	L	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1400	1400	1800	1800	1900	2003	2000	2000	2000	2100	2100	2400	2700	
32	Lx	730	730	730	730	760	790	810	850	880	980												
38	L,		730	730	730	760	790	810	850	880	980	1100											
45	Li			730	730	760	790	810	850	880	980	1100	1170										
57	L,				730	760	790	810	850	880	980	1100	1170	1320									
76	L,					770	800	820	860	900	990	1110	1180	1330	1550								
89	L.						810	830	870	910	1000	1120	1190	1340	1560	1680							
108	Lt							850	880	920	1010	1130	1200	1360	1570	1700	1840						
133	Lx								900	930	1030	1150	1220	1370	1580	1710	1850	1990					
159	u									950	1040	1160	1230	1390	1600	1730	1870	2010	2140				
219	Lx										1070	1190	1260	1420	1630	1760	1900	2040	2180	2290			
273	u											1220	1290	1450	1660	1790	1930	2070	2220	2330	2630		
325	Li												1320	1480	1690	1820	1940	2100	2260	2380	2680	2980	
426	L.													1540	1750	1880	2020	2160	2300	2420	2720	3020	
530	Lt														1710	1840	1980	2120	2340	2460	2760	3060	
630	L*															1940	2080	2230	2380	2510	2810	3110	
720	L,																2120	2260	2420	2555	2855	3155	
820	Lx																	2310	2455	2590	2890	3190	
920	L.																		2490	2640	2940	3240	
1020	L,																				2680	2980	3280
1220	u																					3020	3320
1420	L,																						3370

Примечание — Возможно уменьшение длины L трубопровода с каждой стороны на величину D1 (см. таблицу В 5) при монтаже на строительной площадке


Таблица В.5 — Значение AL для тройников, тройниковых ответвлений и параллельных тройников

В миллиметрах

	К»	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	720	820	920	1020	1220	1420
	L	1200	1200	1200	1200	1303	1300	1300	1300	1400	1400	1830	1800	1900	2000	2000	2000	2СЮ0	2100	2100	2400	2700
32	AL	20	20	20	20	70	70	70	70	120	120	320	320	370								
38	AL		20	20	20	70	70	70	70	120	120	320	320	370								
45	At			20	20	70	70	70	70	120	120	320	320	370								
57	AL				20	70	70	70	70	120	120	320	320	370								
76	AL					60	60	60	60	110	110	3Ю	3Ю	360	400							
89	AL						50	50	50	100	100	300	300	350	400	300						
108	AL							40	40	90	90	290	290	340	390	300	250					
133	AL								28	78	78	278	278	328	378	300	250	200				
159	AL									65	65	265	265	315	365	300	250	200	200			
219	AL										33	233	233	283	333	300	250	200	200	200		
273	AL											140	140	190	240	240	240	200	200	200	200	
325	AL												115	165	215	215	215	200	200	200	200	245
426	AL													110	160	160	160	160	200	200	200	245
530	AL														85	85	85	85	135	135	200	245
630	AL															40	40	40	90	90	200	245
720	AL																0	0	40	40	200	245
820	AL																	0	0	0	200	245
920	AL																		0	0	160	245
1020	AL																			0	110	245
1220	AL																				0	160
1420	AL																					0

В.5 Параллельный тройник

В.5.1 Конструкция и размеры параллельного тройника должны соответствовать рисунку В.5 и таблице В.6.



1 — стальной отвод; 2 — электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой); 3 — изоляция из ППУ; 4 — центрирующая опора; 5 — проводник— индикатор системы ОДК; 6 — стальная труба; 7 — оболочка

Рисунок В.5 — Параллельный тройник

В.5.2 Пример условного обозначения параллельного тройника диаметром 426—219 мм с изоляцией типа 2:

Тройник параллельный Ст 426'219~2~ЛПУ-ПЭ(ОЦ) ГОС Г 30732—2006

В миллиметрах


°	°с се	М С	° Г	М С	° 0	М С	3 Г	° М	3 0»	° Г	8 СМ	° С	3 СМ	8 С	8	8 Ю	2600	° 8	8
°СМ	°о я	° 8	° Г	° W	° П	° 8	° W-	° °	° 3 V	° 8	° СМ	° 3	° Ю СМ	° 3	° СМ	° Г	° СМ	° 8	° *
°СМ	°о се	° 8	° 8	° 8	° П	° 8	° 3	° 8	° 3	° 8	° 8	° 3	° С	° 3	° СМ				
< 0-	°о се	°о СМ	°о С	°о СМ	°о С	°о СМ	°о С	°о СМ	°о 2	°о СМ	°о С	°о С	°о С						
°се	°о о се	М С	° 8	М С	°о С	°о СМ	°о С	°о СМ	°о 3	°о СМ	°о С								
Г°се	°о о се	М С	3 °	М С	°о С	°о СМ	°о С	М С	°о Л										
°/4	°о о СМ	° СМ	° С	° С	° СМ	° СМ	° С												
°С	°о	° 8	3 °	° 8	° 0														
°С	°о °	° 8	° С																
°С	°о																		
к.се	°о																		
с»	°о м																		
°» ю	°о 2																		
°о	°о С																		
°у	°о С																		
ст» Х	°о С																		
49 к.	°о С																		
с* «о	°о се																		
ю Г	°о се																		
я	°о а																		
се со	°о се																		
V	-j	Л	Л	Л	Х	Л	Х	Л	Х	Л	Х	Л	Х	3	Х	Л	Х	Л	Х
тГ	<0 см	'<Г	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8	° 8

Примечание — Возможно уменьшение длины L трубопровода с каждой стороны на величину ΔL (см. таблицу В.5) при монтаже на строительной площадке.

В.6 Тройник с шаровым краном воздушника

В.6.1 Конструкция и размеры тройника с шаровым краном воздушника должны соответствовать рисунку В.6 и таблице

В.7.



1 — изоляция из ППУ; 2 — центрирующая опора; 3 — проводник — индикатор СОДК; 4 — стальная труба; 5 — электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой); 6 — оболочка

Рисунок В.6 — Тройник с шаровым краном воздушника

Т а б л и ц а 8.7 — Тройник с шаровым краном воздушника

В миллиметрах


		М	Ч			И	
32	25	541	361	325	32	690	510
38	25	544	364	426	32	740	560
45	25	548	368	530	50	790	610
50	32	554	375	630	50	840	660
76	32	560	380	720	50	870	685
89	32	570	390	820	50	940	755
108	32	580	400	920	50	985	Й05
133	32	595	425	1020	50	1035	855
159	32	605	425	1220	50	1135	955
219	32	635	455	1420	50	1235	1055
273	32	665	480				

В.6.2 Пример условного обозначения тройника с шаровым краном воздушника диаметром 159—32 мм с изоляцией типа 1;

Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159-32-1-ЛПУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

В.7 Z-образный элемент

В.7.1 Конструкция и размеры Z-образного элемента должны соответствовать рисунку В.7 и таблице В.8.



1 — оболочка. 2 — стальная труба; 3 — изоляция из ЛПУ; 4 — центрирующая опора. 5 — стальной отвод, 6 — электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой). 7 — проводник—индикатор СОДК

Рисунок В.7 — Z-образный элемент

Таблица В.8 — Z-образный элемент

В миллиметрах

О	L	Ч	D	t	Ч
32	1000	2000	325	1050	2100
38	1000	2000	426	1100	2200
45	1000	2000	530	1200	2400
57	юоо	2000	630	1280	2560
76	1000	2000	720	1370	2770
89	1000	2000	820	1470	2940
108	юоо	2000	920	1570	3140
133	юоо	2000	1020	1620	3240
159	юоо	2000	1220	1820	3640
219	юоо	2000	1420	2020	4040
273	юоо	2000			

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Технические условия

Steel pipes and shaped products with foamed polyurethane thermal insulation in protective sheath.
Specifications

Дата введения — 2008—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием (далее — изолированные трубы и изделия), предназначенные для подземной прокладки тепловых сетей (в полиэтиленовой оболочке — бесканальным способом, со стальной защитной оболочкой — в проходных каналах и туннелях) и наземной прокладки тепловых сетей (для труб со стальным защитным покрытием) со следующими расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением не более 1.6 МПа и температурой не более 140 °С (допускается повышение температуры не более 150 °С в пределах графика качественного регулирования отпуска тепла 150 °С—70 °С).

По согласованию с проектной организацией допускается применение изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в непроходных каналах.

Допускается также применение изолированных труб для трубопроводов, транспортирующих другие вещества (нефть, газ и пр.).

2 Нормативные ссылки*

В настоящем стандарте используют ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.402—2004 Единая система защиты от коррозии в строительстве. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.008—75 Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.016—87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.038—85 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 409—77 Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

Издание официальное


* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. 44).

В.7.2 Пример условного обозначения 2-образного элемента диаметром 108 мм с изоляцией типа 1:

Z-образный элемент Ст Ю8-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

В.8 Неподвижная опора

В.8.1 Конструкция и размеры неподвижной опоры должны соответствовать рисунку В.8 и таблице В.9. При этом для стальной оболочки $L \approx 2000$ мм; для ПЭ-оболочки L : 2500 — для $\Phi 219$ мм. 3000 — для $O_{и}$ 273 -600 мм. 3500 — для $O_{и}$ 720 11020 мм.



1 — ПЭ-оболочка. 2 — стальная труба. 3 — проводник—индикатор СОДК; 4 — центрирующая опора; 5 — изоляция из ППУ; 6 — неподвижная опора

Рисунок В.8 — Неподвижная опора

Таблица В.9 — Неподвижная опора

В миллиметрах

d	h	s	
32	255	16.0	3.6
38	255	16.0	4.2
45	255	16.0	5.0
57	255	16.0	7.5
76	275	16.0	9.5
89	295	16.0	12.5
108	315	16.0	19.0
133	340	16.0	23.5
159	400	20.0	36.0
219	460	24.0	50.0
273	550	30.0	75.0
325	650	40.0	90.0
426	750	40.0	120.0
530	900	40.0	150.0
630	1000	50.0	205.0
720	1100	50.0	235.0
820	1300	50.0	310.0
920	1300	60.0	430.0
1020	1400	60.0	470.0
1220	1600	••	—
1420	1800	—	—

• Максимальная нагрузка на элемент опоры.
•• Определяется расчетом.

8.8.2 Пример условного обозначения неподвижной опоры для трубы диаметром 76 мм, высотой 275 мм и толщиной 15 мм с изоляцией типа 1:

*Неподвижная опора Ст 76-275 * 15-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006*

В.9 Металлическая заглушка изоляции

8.9.1 Конструкция и размеры металлической заглушки изоляции должны соответствовать рисунку В.9.





Рисунок В.9 — Металлическая заглушка изоляции

В.9.2 Пример условного обозначения заглушки длиной 650 мм для трубы диаметром 108 мм:

Заглушка 108 < 650 ГОСТ 30732—2006

В.10 Элемент трубопровода с кабелем вывода

8.10.1 Конструкция и размеры элемента трубопровода с кабелем вывода должны соответствовать рисунку 8.10.



1 — стальная труба; 2 — оболочка; 3 — кабельный вывод; 4 — изоляция из ППУ; 5 — центрирующая опора;
6 — проводник—индикатор СОДК

Рисунок В.10 — Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода


8.10.2 Пример условного обозначения элемента трубопровода с кабелем вывода диаметром 57 мм с изоляцией типа 1:

Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1~ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732—2006

В.11 Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода

В.11.1 Конструкция и размеры концевой элемента трубопровода с кабелем вывода должны соответствовать рисунку В.11.

Допускается изготавливать концевой элемент с кабелем вывода из торцевой части.



1 — стальная труба; 2 — оболочка ка. 3 — кабельным вывод; 4 — изоляция из ППУ. 5 — центрирующая опора. 6 — проводник—индикатор СОДК. 7 — металлическая заглушка изоляции. S — герметик (термоусадочное полотно)


Рисунок В.11 — Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода

В. 11.2 Пример условного обозначения концевой элемента трубопровода с кабелем вы- диаметром 76 мм с изоляцией типа 1:

Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ЛПУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ30732—2006

В.12 Скользящая опора

В.12.1 Конструкция и размеры скользящей опоры должны соответствовать рисунку В.12 и таблице В.10.



1 — изоляция из ППУ. 2 — стальная труба; 3 — оболочка. 4 — крепящие хомуты. 5 — резиновая прокладка; 6 — скользящая опора

Рисунок В.12 — Скользящая опора

Таблица В.10 — Скользящая опора

Диаметр, <i>d</i> , мм	О NS.мм		В	L		
	В полиэтиленовой оболочке	В оболочке из оцинкованной стали				
32	125 x 3.0	125x1	100	320		
38	125 к 3.0	125x1				
45	125 x 3.0	125x1				
57	125 x 3.0	125 x 1				
	140 x 3,0	—				
76	140 «3.0	140x1				
	160x3,0	—				
80	160 «3.0	160 X 1				
	180 ж 3.0	—				
108	180 x 3.0	180x1			140	470
	200 «3.2	—				
133	225 x 3.5	225 x1				
	250 x 3.9	—				
159	250 x 3.9	250x1				
219	315x8,6	315x1	280	670		
273	400 «6.3	400 x1				
	450 x 7.0	—				
325	450 к 7.0	450 x1				
426	560 x 8.8	560 x1				
530	710x11,1	675 x 1				
630	800 x 12.5	775 x 1			600	770
720	900 x 14.0	875 x 1				
820	1000 «15.6	975 x 1	800	970		
	1100 «17.6	—				
920	1100 «17.6	1075x1				
	1200 «19.6	—				
1020	1200 x 19.6	1175 *1				
1220	—	1375x1				1200

Пример условного обозначения заказной спецификации скользящей опоры для стальной трубы наружным диаметром 426 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана а полиэтиленовой оболочке:

Опора скользящая 426-1 -П ПУ-ПЭ ГОСТ30732— 2006

Приложение Г
(справочное)

Расчетная масса одного метра изолированной трубы

Таблица Г.1 — Расчетная масса одного метра изолированной трубы


Наружный диаметр стальных труб и толщина стенки, мм	Масса трубы, кг		
	в полиэтиленовой оболочке		в стальной оболочке
	Тип 1	Тип 2	
32 x 3.0	4.08	—	6.70
38 x 3.0	4.50	—	7.12
45 x 3.0	4.98	—	7.60
57 x 3.0	5.79	6.17	8,41
76 x 3.0	7.41	7.96	10.35
89 x 4.0	10.81	11,40	14.16
108 x 4.0	13.04	13,79	16.81
133 x 4.0	16.95	18,21	21.37
159 x 4.5	22.16	23,86	26.79
219 x 6.0	38,97	41,87	43.95
273 x 7.0	58.19	62,59	63,00
325 x 7.0	69.61	74,65	74,16
426 x 7.0	94,14	102,79	97.04
530 x 7.0	125.90	—	121.04
630 x 8.0	150.22	—	143.06
720 x 8.0	193.32	—	181.65
820 x 9.0	243.33	266.81	226.07
920 x 10.0	278.07	303.89	253.14
1020 x 11.0	338,59	—	304.91
1220 x 11,0	403.34	—	363.99
1420 x 12.0	468.10	—	423.08

Примечание — Плотность пенополиуретана принимают равной 80 кг/м³.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Определению теплопроводности методом «трубы»

Для определения теплопроводности тепловой изоляции трубы применяют установку (см. рисунок Д.1), представляющую собой стальную трубу диаметром $O_{ц} = 100—150$ мм длиной не менее 2.0 м. Внутри трубы располагают нагревательный элемент, смонтированный на огнеупорном материале.



1 — стальная труба; 2 — электронагреватель; 3 — испытуемый материал; 4 — охранный секция; 5 — термопары
6 — вольтметр; 7 — амперметр; 8 — автотрансформатор; 9 — переключатель; 10 — гальванометр; 11 — сосуд со льдом.
12 — самопишущий гальванометр

Рисунок Д.1 — Установка для определения теплопроводности тепловой изоляции трубы

Нагревательный элемент разделяют на три самостоятельные секции по длине трубы. Центральная секция, занимающая V_3 длины трубы, является рабочей, боковые секции служат для устранения утечек теплоты через торцы.

Трубу устанавливают на подставках на расстоянии 1.5—2 м от пола и стен помещения, в котором проводят испытания.

Температуру трубы и поверхности испытуемого материала измеряют термопарами. Путем регулировки электрической мощности, потребляемой охранными секциями, добиваются отсутствия перепада температур между рабочей и охранными секциями. Испытания проводят при установившемся тепловом режиме, при котором температура на поверхности трубы и изоляции постоянна во времени.

Расход электрической энергии рабочим нагревателем допускается определять как ваттметром, так и вольтметром и амперметром.

Теплопроводность тепловой изоляции X вычисляют по формуле

$$A = O \ln \frac{O}{d} - f_j) \quad W^1)$$

где t_1 — температура на поверхности трубы и изоляции. $^{\circ}C$;

l — длина рабочей секции, м;

d — наружный диаметр стальной трубы, м;

O — наружный диаметр трубы-оболочки, м.

Тепловой поток O . Вт. определяют по формуле

$$Q = I \cdot U \quad |Д.2)$$

где I — среднее измеренное значение силы тока. А;

U — измеренное напряжение рабочего нагревателя. В.

Библиография

- [1] СНиП 41-03—2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
 (2) СП 41-103—2000 Проектирование тепловой изоляции, оборудования и трубопроводов
 [3] РД 153-34.0-20.513—2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии
- (4) РД 153-34.1-003—2001 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)
- (5) ПБ 10-573-03—2003 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
 (6) СНиП 12-04—2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
 (7) СП 41-105—2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана 8 полиэтиленовой оболочке
- (8) НПБ 105—2003 Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
- (9) СанПиН 3183—84 Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов
- (10) СНиП 23-01—99 Строительная климатология

УДК 621.643-034.14:621.3.048-036:006.354

МКС 91.120.10

Ж24

ОКП 49 3700

Ключевые слова: стальные трубы, стальные фасонные изделия, тепловая изоляция, пенополиуретан, полиэтиленовая оболочка, стальная оболочка, тепловые сети, бесканальная прокладка, канальная прокладка, надземная прокладка

ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Указанный в разделе 2 «Нормативные ссылки» к ГОСТ 30732—2006:

ГОСТ 9544—93 заменен на ГОСТ 9544—2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов.

Редактор *В.Н. Копысова*
Технический редактор *В.И. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано п печать 25.06.2008. Формат 60-84% Бумага офсетная Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усп. печ. л. 5.58. Уч.-изд. л. 4,70. Тираж 114 экз. Зак. 849.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва. Гранатный пер . 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрана па ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ# на ПЭВМ
Отпечатано а филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ* — тип. «Московский печатник». 105062 Москва. Лялин пер.,
в.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Л. А. Гусева*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Напейхиной*

Сдано в набор 02.08.2007 Подписано в печать 07.09 2007 Формат 60-84[^]. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал
Печать офсетная Усл. печ. п. 5.58 Уч-над. л. 4.70. Тираж 300 экз. Зак. 691.

- ГОСТ 7076—99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
- ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 8433—81 Вещества
- ГОСТ вспомогательные ОП-7 и ОП-Ю. Технические условия 9544—93 Арматура трубопроводная запорная.
- ГОСТ Нормы герметичности затворов 11262—80
- ГОСТ 11645—73 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
- пластов Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термо-
- ГОСТ лотия 14918—78 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические ус-
- ГОСТ
- ГОСТ 16338—85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия
- ГОСТ 17177—94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний 17375—2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R * 1,5 DN). Конструкция
- ГОСТ 17376—2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция
- ГОСТ 17378—2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция
- ГОСТ 17380—2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
- ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
- ГОСТ 18599—2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия 23206—78 24157—80
- ГОСТ Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие
- давлении 26996—86 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем
- ГОСТ 27078—86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия
- ГОСТ Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после
- нагрева
- ГОСТ 30244—94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
- ГОСТ 30256—94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 тепловая сеть: Совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии.

3.2 фасонная часть (деталь): Деталь или сборочная единица трубопровода или трубной системы, обеспечивающая изменение направления, слияние или деление, расширение или сужение потока рабочей среды.

3.3 система оперативного дистанционного контроля (СОДК): Система, предназначенная для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана (ППУ) предварительно изолированных трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции.


3.4 бесканальная прокладка: Прокладка трубопроводов непосредственно в грунте.

3.5 прочность на сдвиг в осевом и тангенциальном направлениях: Способность изолированной трубы выдерживать нагрузку сдвига, действующую между тепловой изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой и стальной трубой в осевом или тангенциальном направлениях.

4 Основные параметры и размеры

4.1 Расчетные параметры теплоносителя в системах теплоснабжения должны быть: рабочее давление — не более 1.6 МПа и температура не более 140 °С (допускается повышение температуры до 150 °С в пределах графика качественного регулирования отпуска тепла 150 °С—70 °С (см. приложение А).

4.2 Конструкция трубы должна соответствовать рисунку 1.



1 — центрирующая опора. 2 — изоляция из ППУ; 3 — труба-оболочка 4 — стальная труба; 5 — проводники-индикаторы системы оперативного дистанционного контроля (показаны условно)

Рисунок 1 — Конструкция трубы с изоляцией из ППУ

4.3 Наружный диаметр стальных труб d должен быть от 32 до 1420 мм. Длина стальных труб L для диаметров не более 219 мм должен быть от 8 до 12 м, диаметром 273 мм и выше — от 10 до 12 м.

4.4 Трубы и фасонные изделия с полиэтиленовой оболочкой могут быть двух типов: тип 1 — стандартный, тип 2 — усиленный (см. приложение Б).

4.5 Размеры изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой приведены в таблице 1. для труб со стальной оболочкой — в таблице 2.

Таблица 1— Размеры труб в полиэтиленовой оболочке

В миллиметрах

Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб*	Тип 1			Тип 2		
	Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой		Расчетная толщина слоя пенополиуретана	Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой		Расчетная толщина слоя пенополиуретана
	Номинальный	Предельное отклонение с>		Номинальный	Предельное отклонение И	
32 x 3.0	90; 110; 125	2.7; 3.5; 3.7	26.0; 36.5; 43.5	—	—	—
38 x 3.0	110; 125	3.2; 3.7	33.0; 40.5	—	—	—
45 x 3.0	125	3.7	37.0	—	—	—
57 x 3.0	125	3.7	31.5	140	4.1	38.5
76 x 3.0	1/1J	4.1	29.0	160	4.7	39.0

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб*	Тип 1			Тип 2		
	Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой		Расчетная толщина слоя пенополиуретана	Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой		Расчетная толщина слоя пенополиуретана
	Номинальный	Предельное отклонение {♦}		Номинальный	Предельное отклонение	
89 x 4.0	160	4.7	32.5	180	5.4	42.5
108 x 4.0	180	5.4	33.0	200	5.9	43.0
133 x 4.0	225	6.6	42.5	250	7.4	54.5
159 *4.5	250	7.4	41.5	280	8.3	55.5
219 x 6.0	315	9.8	42.0	355	10.4	62.0
273 x 7.0	400	11.7	57.0	450	13.2	81.5
325 x 7.0	450	13.2	55.5	500	14.6	79.5
426 * 7,0	560	16.3	58.2	600. 630	16.3	77.6; 92.5
530 x 7.0	710	20.4	78.9	—	—	—
630 x 8.0	800	23.4	72.5	—	—	—
720 x 8.0	900	26.3	76.0	—	—	—
820 x 9.0	1000	29,2	72.4	1100	32.1	122.5
920 x 10.0	1100	32,1	7<4	1200	35.1	120.5
1020 x 11.0	1200	35,1	70,4	—	—	—
1220 x 11.0	1425	38.2	79.0	—	—	—
1420 x 12.0	1600	41.2	90.0	—	—	—

* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте. По согласованию с проектной организацией допускается также применение труб других диаметров.

4.6 Для прокладки изолированных труб в футлярах допускается применять трубы с бандажами, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя, согласованным с проектной организацией.

4.7 Толщина теплоизоляционного слоя, диаметр и толщина оболочки, приведенные в таблице 2. являются справочными и могут быть уточнены расчетом по (1] и (2] в зависимости от конкретных условий проектирования и технико-экономического обоснования.

Таблица 2 — Размеры труб в стальной оболочке

В миллиметрах

Наружный диаметр стальной трубы и минимальная толщина стенки стальной трубы*	Размеры оболочки из тонколистовой оцинкованной стали		Расчетная толщина слоя пенополиуретана**
	Номинальный диаметр	Минимальная толщина	
32 x 3.0	100: 125. 140	0.55	46.0: 53.5
38 - 3.0	125; 140	0.55	43.0; 50.5
45 x 3.0	125. 140	0.55	39.5; 47.0
57 x 3.0	140	0.55	40.9
76 x 3.0	160	0.55	41.4
89 «4.0	180	э ь	44.9

Окончание таблицы 2

В миллиметрах

Наружный диаметр стальной трубы и минимальная толщина стенки стальной трубы*	Размеры оболочки из тонколистовой оцинкованной стали		Расчетная толщина слоя пенополиуретана**
	Номинальный диаметр	Минимальная толщина	
108x4,0	200	0.6	45.4
133 x4.0	225	0.6	45.4
159x4.5	250	0.7	44.8
219 x6.0	315	0.7	47.3
273 x 7.0	400	0.8	62.7
325x7,0	450	0.8	61.7
426 x 7,0	560	1.0	66.2
530 x 7.0	675; 710	1.0	71.5:89.0
630 x 8,0	775; 800	1.0	71.5.84.0
720 x 8.0	875;900	1.0	76,5: 89.0
820 x 9.0	975;1000	1.0	76.5. 89.0
920 x 10.0	1075; 1100	1.0	76.5. 89.0
1020 x 11.0	1175;1200	1.0	76.7. 89.2
1220 x 11,0	1375;1400	1.0	79,0. 91,5
1420 x 12.0	1575; 1600	1.0	77.0.89,5

• Толщина стенки стальной трубы определяется проектом. * Величина справочная.

4.8 Длина неизолированных концов стальных труб должна быть 150.[^] мм для труб диаметром оболочки до 315 мм включительно и 210₂₀ мм — для труб диаметром 400 мм и более.

4.9 В качестве защитной оболочки теплоизоляции труб должны применяться полиэтиленовые трубы-оболочки и оболочка из тонколистовой оцинкованной стали с завальцованным герметичным швом (наружным или внутренним).

4.10 По согласованию с заказчиком толщина оцинкованной тонколистовой оболочки может быть увеличена по сравнению с представленной в таблице 2.

4.11 Для увеличения долговечности оболочки из оцинкованной стали допускается нанесение на ее наружную поверхность дополнительного покрытия (лакокрасочного, полимерного и пр.), которое может периодически возобновляться в период эксплуатации.

4.12 Длина полиэтиленовых и спиральновитых оболочек из тонколистовой оцинкованной стали должна равняться длине теплоизоляционного слоя с возможным допуском плюс 50 мм с каждой стороны изделия в соответствии с технологией изготовления.

4.13 Размеры и предельные отклонения полиэтиленовых труб-оболочек должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 — Размеры полиэтиленовых труб-оболочек

В миллиметрах

Средний наружный диаметр		Толщина стенки	
Номинальный	Предельное отклонение	Минимальная	Предельное отклонение
00	♦ 0.9	2.2	♦0.4
110	* 1.0	2.5	♦0.5
125	* 1.2	2.5	♦0.5
140	♦1.3	3.0	♦0.5
160	♦1.5	3.0	+0.5
180	♦1.7	3.0	♦0.5
200	♦ 1.8	3.2	♦0.5
225	•2.1	3.5	♦0.6
250	♦2.3	3.9	♦0.7
280	*2.6	4.4	♦0.7
315	♦2.9	4.9	♦0.7
355	•3.2	5.6	♦0.8
■100	♦ 3.6	5.6	♦0.9
450	•4.1	5.6	*1.1
500	•4.5	6.2	♦1.2
560	♦ 5.0	7.0	♦ 1.3
630	♦5.7	7.9	♦ 1.5
710	• 6.4	8.9	♦1.7
800	♦7.2	10.0	И, 9
900	•8.1	11.2	♦2.2
1000	♦ 9.0	12.4	♦2.4
1100	♦ 9.9	13.8	♦2.7
1200	♦ 10.8	14,9	♦ 2.9
1425	♦ 12.6	17.3	*3.4
1600	♦ 14.4	19.6	+3.9

4.14 Отклонение осевых линий стальной трубы и оболочек не должно превышать значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 — Отклонение осевых линий стальной трубы и оболочки

Наружный диаметр оболочек	Отклонение осевых линий
До 160 включ.	3.5
Св. 160 до 400 включ.	5.0
Св. 400 до 630 включ.	8.0
Св. 630 до 800 включ.	10.0
Св. 800 до 1200 включ.	14.0
Св. 1200 до 1375 включ.	16.0
Св. 1375 до 1600 включ.	18.0